



Abrasil korrugerad | 1208

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Går bra att använda för pneumatisk transport av icke brandfarliga bulkmaterial och för sugning av all typ av slitande material. Rekommenderas också för den kemiska industrin. Det rekommenderas särskilt när det gäller slitande media. Den har slät yta invändigt men korrugerad utvändigt. Slangen kan rengöras med ånga eller CIP-process vid 120 °C.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av vit hybrid polymer med en förstärkning av polyesterarmering och en plastspiral, allt inneslutet i slangen.

Testad i enlighet med: *US FDA 21CFR 177.260, *USP klass VI <88> in vivo test, ResAp 2004 (5), *REGULATION 1935/2004/EEC, *REGULATION 10/2011/EEC, EU-direktiv * 2002/95 / ECC för begränsning av användningen av farliga ämnen (RoHS).

TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C- +90 °C (120 °C kortare perioder).

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Längd m	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Antal
1208-0010	10	5	20	4/6	8.7	26.2	26	<input type="text"/>
1208-0013	13	5	23	4/6	7.8	23.4	27	<input type="text"/>
1208-0016	16	5	26	4/6	7.1	21.3	29	<input type="text"/>
1208-0019	19	5	29	4/6	6.5	19.5	30	<input type="text"/>
1208-0022	22	5	32	4/6	6	17.9	32	<input type="text"/>
1208-0025	25	5	35	4/6	5.5	16.6	33	<input type="text"/>
1208-0032	32	5	42	4/6	4.7	14	38	<input type="text"/>
1208-0038	38	5	48	4/6	4.1	12.2	43	<input type="text"/>
1208-0050	51	5	61	4/6	3	9.1	56	<input type="text"/>
1208-0063	63	5	73	4/6	2.3	6.9	116	<input type="text"/>

SLANGAR | SILIKON | ABRASIL KORRUGERAD | 1208

1208-0075	76	5.5	88	4/6	1.6	4.9	195	<input type="text"/>
1208-0100	102	5.5	113	4/6	0.6	1.8	426	<input type="text"/>